



Pattex Koupelny a kuchyně Voděodolný sanitární tmel

VLASTNOSTI

- vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů
- odolný vůči vodě, ozónu a UV záření
- odolává plísním, stárnutí, smršťování, praskání a blednutí
- vysoká tepelná odolnost
- po vytvrzení zůstává trvale elastický
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Koupelny a kuchyně je jednosložkový acetoxy silikonový tmel pro univerzální použití v interiéru i exteriéru. Na utěsňování spár v sanitární oblasti, sprchových koutů, umyvadel, kuchyní. Dobrá přilnavost k většině běžných materiálů např. sklo, obklady, glazované povrchy, eloxovaný hliník atp. Nepoužívejte na citlivé povrchy, které mohou reagovat s kyselinou octovou. Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s potravinami a ve zdravotnictví. Nedoporučujeme používat tmel na porézní materiály jako je beton, kámen nebo mramor, na spáry ponořené pod vodou a na spáry vystavené namáhání a odírání. Nepoužívejte na bitumenové povrchy, povrchy na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM a na stavební materiály, ze kterých by mohly prosakovat oleje, změkčovadla nebo rozpouštědla. Dále nepoužívejte pro konstrukce či prosklení akvárií a nádrží na ryby, v kontaktu s korodujícími kovovými materiály (měď, olovo, mosaz), protože během vulkanizace se uvolňuje kyselina octová a pro lepení a montáž zrcadel, neboť hrozí koroze stříbrné vrstvy.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Vyhlaďte povrch silikonu vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou v mýdlové vodě. Doporučujeme vymezit okraje spáry páskou. Spotřeba silikonu závisí na velikosti spáry.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracovávávejte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C. Nepoužívejte tmel ve zcela uzavřených prostorách, protože tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy.



Po vytvrzení nespoteřovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvrzený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během vytvrzování se uvolňuje kyselina octová. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	acetoxy silikon
Hustota (ISO 1183)	0,97 g/cm ³
Rychlost protlačování	800 g/min
Doba zavadnutí*	15 min
Rychlost vytvrzování*	2 mm/24 hod.

VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -30 °C do +120 °C
Barva	transparentní nebo bílá
Tvrdość (Shore A)	17
Modul pružnosti při 100% roztážení	0,4 MPa
Max. roztážení	570 %
Pevnost v tahu	2,0 MPa
Obsah VOC	0,01 kg/kg

*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz