

## TECHNICKÝ LIST

### Perdix – 380 PU pěna standard trubičková

---

**Charakteristika výrobku** Perdix – 380 PU pěna standard je montážní a izolační polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti.

#### Vlastnosti

Má vysokou vydatnost, výbornou homogenní strukturu, vynikající tepelně izolační vlastnosti. Je vhodná i pro širší spáry.

#### Oblast použití

Používá se k montáži a utěsnění dřevěných, plastových i kovových rámců oken a vnějších dveří, ocelových a dřevěných rámových zárubní a jiných konstrukcí; k izolaci teplovodních rozvodů, bojlerů, chladírenských zařízení, koupelnových van, sprchových vaniček. Dále lze pěnu použít k utěsnění spár, prasklin a dutin, které nelze vyplnit jinými těsnicími materiály, prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny spárování roubených staveb. PU pěna je nepřilnavá k povrchům: PE, PP, teflonu a silikonu.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrova 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
[distrimo@distrimo.cz](mailto:distrimo@distrimo.cz)

## Technické údaje

Barva	světlá krémová
Konzistence	napěňující tekutina
Aplikační teplota	+5°C až + 35°C
Doba vytvrzení	12 hodin (+20°C, 60% relativní vlhkosti vzduchu)
Vydatnost	25-30 litrů

## Pracovní postup

Pracovní povrch musí být zbaven prachu, mastnoty a jiných nečistot. Podklad navlhčete vodou z láhve s rozprašovačem. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Našroubujte plastový aplikátor na ventil láhve. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se lze regulovat rukojetí aplikátoru. Pokud je spára větší než v průměru 3 cm, doporučujeme vyplnit prostor pouze částečně, maximální výška vrstvy 2 cm. Čerstvou pěnu navlhčete a potom pokračujte ve stříkání pěny ve vrstvách. Pěna při vytvrzování zvětšuje objem, proto vyplňujte prostor pouze do 1/2. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 35%, je nutné pěnu intenzivně zvlhčovat. Vytvrzenou pěnu je možné řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.

## Čištění

Čerstvou pěnu lze odstranit Perdix – 235 Odstraňovačem PU pěny a silikonů, vytvrzenou pěnu lze odstranit mechanicky.

## Likvidace

Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný odpad. Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňte jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně nebezpečných odpadů.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
[distrimo@distrimo.cz](mailto:distrimo@distrimo.cz)

## **Skladování**

Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru v suchu při teplotě +5°C až +25°C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data výroby.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
[distrimo@distrimo.cz](mailto:distrimo@distrimo.cz)