

# TECHNICKÝ LIST



## PATTEX POWER SPRAY PERMANENT

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků.

### OBLASTI POUŽITÍ:

Pro lepení tkanin, polyetherových/ polyesterových pěn, profilů z celulární lehčené pryže, izolačních materiálů, kůže, imitací kůže, plsti, lepenky, kovů (neošetřených, fosfátovaných, tvrzených, opatřených základním nátěrem i barvených, anodických) dřeva nebo polyesterových materiálů.

- Je také vynikající pro lepení PE fólií pro izolace.
- Pro lepení profilovaných částí a namáhaných materiálů bez fixace.
- Pro lepení koberců, izolace a čalounické práce.
- Pro lepení styrenových pěn, lepidlo musí být aplikováno pouze ve sklepních prostorech.

### VELIKOST BALENÍ:

Nádoba á 400 ml

### PŘEPRAVNÍ JEDNOTKA:

PXSP6 = 6 nádob

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Složení:</b>	Butadien-styrenový kaučuk (SBR)
<b>Hustota:</b>	cca 0,72 g/cm <sup>3</sup>
<b>Barva:</b>	Bezbarvá a transparentní až světle béžová (v závislosti na intenzitě spreje)
<b>Teplotní rezistence:</b>	-30°C až +80°C krátká expozice (do 1 hodiny): + 100°C
<b>Konzistence:</b>	stříkatelná
<b>Spotřeba:</b>	cca 150 až 250 g/m <sup>2</sup> (oboustranná aplikace, závisí na lepeném materiálu a způsobu nanášení spreje)
<b>Rezistence (testováno při + 20°C):</b>	- rezistentní vůči vlhkosti a vodě - dočasně rezistentní vůči benzínu - není rezistentní vůči esterům, ketonům, aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům
<b>Vůně:</b>	charakteristická vůně

### VLASTNOSTI

- Nastavitelná intenzita spreje
- Rychlé přichycení a velká finální pevnost
- Doba odvětrání cca. 10 – 15 min
- Konečnou pevnost spoje určuje lisovací tlak
- Vhodné pro porézní i neporézní materiály

### NÁVOD PRO POUŽITÍ:

#### Předběžné upozornění:

Před vlastní aplikací je nutné se seznámit s bezpečnostními opatřeními a doporučeními, které jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní opatření musí být plněna také pro chemické produkty, které jsou vyjmuty z povinného označování na etiketě.

#### Příprava materiálů:

Materiál určený k lepení musí být suchý, bez přítomnosti oleje a prachu, nesmí být mastný a nesmí být přítomny žádné anti-adhezivní látky.

#### Aplikace:

1. Spřed použitím dobře protřepte.
2. Nastavte intenzitu sprejového paprsku otočením sprejové hlavičky na požadované nastavení.
3. Držte 20 až 25 cm od povrchu lepeného materiálu a sprej aplikujte na obě strany.
4. Nechte lepidlo zaschnout asi po dobu 10 minut (v závislosti na materiálu, tloušťce náosu lepidla a pracovních podmínkách.)  
Poznámka: příliš dlouhá, nebo naopak příliš krátká prodleva, může ovlivnit výsledek lepení.
5. Vytvořte spoj, když je nanosená vrstva lepidla ještě lepkavá. Připojte k sobě lepené části (pozdější úprava již není možná) a stlačte je pevně k sobě.

#### Důležité:

při lepení styrenové pěny aplikujte lepidlo v odvětrávaných prostorech a před vytvořením lepeného spoje čekejte 10 až 15 minut.

# TECHNICKÝ LIST



## **PATTEX POWER SPRAY PERMANENT**

### **DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:**

#### **Odstraňování zbytků lepidla:**

Nadbytek spreje může odstraněn pomocí ředidla nebo terpentýnu.

#### **Likvidace :**

Tlakovou nádobu úplně vyprázdněte (včetně pohonné látky ve spreji)

Pro recyklaci použijte pouze úplně prázdné nádoby.

#### **Skladování:**

Maximálně 12 měsíců při pokojové teplotě.

Tlakovou nádobu: chraňte před působením přímého slunečního světla a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepochichujte ani nevhazujte do ohně. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých materiálů.

#### **Další rady:**

Nádobu zabalenou v látce můžete ponechat v zavazadlovém prostoru automobilu, nikdy

### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Pro bezpečnostní opatření ohledně zdraví, transportu a pokynů pro skladování, prosím prostudujte náš Bezpečnostní list.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Výše zmíněné instrukce jsou založeny na pečlivém testování a obecných zkušenostech získaných na tomto aplikačním poli. Vzhledem k velkému množství různých pracovních podmínek, není možné prohlásit, že dané informace jsou kompletní. Z těchto důvodů doporučujeme provedení vašich vlastních testů, které vám zajistí co největší úspěch. Garantujeme trvale neměnnou standardní kvalitu tohoto výrobku.

### **DISTRIBUTOR**

**Henkel ČR spol. s r.o.,**  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 111  
www.pattex.cz