

TECHNICKÝ LIST

PERDIX – 501 ASFALTOVÁ PENETRACE

Charakteristika výrobku

Perdix – 501 Asfaltová penetrace je elastický hydroizolační nátěr na bázi asfalto-kaučukové disperze, speciálně vyvinutý pro penetrace stavebních konstrukcí. Hluboce penetruje, niveluje mikrotrhliny, odolává vodě, slabým kyselinám a zásadám.

Vlastnosti

Perdix – Asfaltová penetrace má hlubokou penetrační schopnost a krátkou dobu vysychání. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

Technické údaje

BALENÍ	4,5 kg, 9 kg
BÁZE	asfalto-kaučuková disperze
BARVA	černá
KONEČNÁ SUCHOST	12-24 hodin
POČET NÁNOSŮ	penetrace 1x, lehká izolace 2-3x
TLOUŠŤKA VRSTVY	penetrace 0,1-0,2 mm, lehká izolace 0,3-0,5 mm
SPOTŘEBA	0,2 – 0,4 kg/m ²
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+5°C až +35°C

Použití

Je určen na suché a mírně vlhké podklady – beton, zdivo, plech, bitumeny, eternit, dřevo, OSB desky apod. Jedná se o penetraci stavební oceli, plechových a lepenkových krytin, penetraci pod Perdix – asfaltovou lepenku, např. přízemních izolačních teras.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry

H315 Dráždí kůži

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, Hydrogenačně odsířená těžká benzinová

První pomoc

Při nadýchání přemístěte zasaženého na čerstvý vzduch. Po kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí důkladně vyplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařské ošetření. Po požití ústa vypláchněte vodou, dejte vypít až půl litru vody a vyhledejte lékařské ošetření. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

V původním, neporušeném obalu při teplotách +5 °C až + 30 °C - trvanlivost je 24 měsíců. Datum výroby a spotřeby viz dotisk na obalu. Výrobek není citlivý na teploty pod bodem mrazu.

Likvidace odpadu

Nevytržené zbytky a znečištěný obal odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů. Kat. č. odpadu 08 04 15.