



Pattex Chemoprén Univerzál

Univerzální kontaktní lepidlo

VLASTNOSTI

- bez obsahu toluenu
- pro savé i nesavé materiály
- lepidlo s vysokou pevností
- po promíchání okamžitě použitelné
- zvýšená odolnost vůči teplotě a vlhkosti
- rychle a lehce zpracovatelné
- univerzální použití
- vysoká okamžitá pevnost

OBLASTI POUŽITÍ

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnohé další. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1. Nevhodný pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže, měkčeného PVC, PE a PP.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepený materiál musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení hladkých materiálů, jako je kov či plasty, dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje.

ZPRACOVÁNÍ

Před použitím lepidlo řádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca 10 - 15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracovávejte při teplotě od +18 °C do +25 °C. Ihned po dokončení práce s lepidlem očistěte pracovní nářadí Pattex Chemoprén Ředidlem, čerstvé skvrny na pracovním oděvu opatrně odstraňte benzínem. Zaschnuté skvrny na textiliích a jiných znečištěných materiálech se dají odstranit Pattex Chemoprén Ředidlem nebo technickým benzínem. Nespotřebovaný materiál a jeho obal odložte na místo určené obcí k ukládání nebezpečného odpadu. Obaly odevzdávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při



požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem.

BALENÍ

Tuba: 50 ml a 120 ml, Plechovka: 800 ml, 5 l a 10 l

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém místě. Chraňte před teplotami nižšími než +10 °C a vyššími než +50 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	polychlorbutadien
Barva	matně žlutá
Viskozita	cca 2.200 - 2.500 mPa.s
Hustota	0,89 g/cm ²
Teplota zpracování	od +18 °C do +25 °C
Spotřeba	200-300 ml/m ² (při oboustranném nánosu)
Doba odvětrání	10 - 15 minut při pokojové teplotě
Tepelná odolnost	cca od -40 °C do +90 °C
Čištění	pomocí Pattex Chemoprén Ředidla
Minimální lisovací tlak	0,5 N/mm ² (5 kg/cm ²)
Otevřená doba	max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat
Lepení dřeva	vlhkost dřeva cca 8 - 12 %

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz