

CT 10

SILIKONOVÁ IMPREGNACE PRO SPÁRY I DLAŽBY

Transparentní bezrozpuštědlová impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách a ve sprchách

VLASTNOSTI

- ▶ utěsňuje spáry
- ▶ chrání porézní obklady a dlažby
- ▶ zabráňuje znečištění a vzniku plísní
- ▶ rychleschnoucí (2 - 6 hod.)
- ▶ paropropustná

OBLASTI POUŽITÍ

Ceresit CT 10 je určena k impregnaci povrchů keramických obkladů a dlažeb, betonu a přírodního kamene. Je vhodná pro nasáklivé i nenásáklivé podklady. Je ideální k těsnění a izolaci balkónů a teras. Uzavírá porézní a popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb (max. šířka prasklin 0,2 mm, jako např. popraskaná glazura a pod). Je vhodná jako transparentní dodatečné utěsnění spár, obkladů i dlažeb v koupelnách a sprchách. CT 10 je možno použít jako časově omezenou ochranu obložených ploch vyžadujících opravy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být pevné, čisté, suché nebo mírně vlhké. Vrstvy s nízkou přídržností odstraňte a případné nerovnosti vyspravte. Podklad důkladně očistěte a případné výkvěty mechanicky odstraňte. Zabráňte provlhnutí zadní strany podkladu. Místa, která se nebudou utěšňovat, ochraňte před znečištěním tak, že je zakryjete.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení před zpracováním dobře protřepejte. Materiál vylijte na podklad a gumovou stěrkou nebo válečkem s krátkým vlasem rovnoměrně rozetřete. Nechte působit cca 5 minut, poté stáhněte přebytečný materiál a povrch přetřete vlhkým hadrem. Při impregnaci pouze samotných spár nanášejte produkt štětcem. Zpravidla postačuje jen jeden nátěr.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte pouze při teplotách od +5 °C do +25 °C. Nezpracováváte na plochách zatížených přímým slunečním zářením. U velmi porézních podkladů proveďte nejprve zkoušku, aby bylo možno zjistit případné ovlivnění barevného tónu povrchu. Při použití v uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání. Nářadí a čerstvé zbytky materiálu je možné omýt vodou, po zaschnutí lze nátěr odstranit pouze ředidlem. Nevylévejte do kanalizace. Obal s nespotřebovaným obsahem odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby, skladujte na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

BALENÍ

1l plastový kanystr

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	silikonová emulze
Barva:	mléčně bílá, po zaschnutí je nátěr transparentní
Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³
Odolnost vůči dešti:	po cca 2-6 hod. (závisí na klimatických podmínkách)
Účinnost:	úplná odolnost po cca 14 dnech po dobu cca 1-2 roky (v závislosti na naneseném množství nátěru, nasákavosti podkladu a namáhání, kterému je daný povrch vystaven)
Koeficient absorpce vody:	$W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$
Faktor difusního odporu:	0 (neměřitelné)
Možnost nanesení další vrstvy:	po cca 6 měsících
Spotřeba:	od 0,15 do 0,25 kg/m ² (v závislosti na nasákavosti podkladu, pro zjištění přesné spotřeby proveďte předběžné zkoušky)

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz



Kvalita pro profesionály