



Metylan Ovalit TM

Lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Disperzní lepidlo na tapety připravené k okamžitému použití.

Oblast použití: Vhodné na lepení textilních tapet, hrubých tkaných tapet, kovových tapet, PVC filmů se tkaným povrchem, velurových tapet se semišovým efektem. Možnost použití jako aditivum (přibližně 20% do Metylanu Special).

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ Připraveno k okamžitému použití
- ▶ Pasta – jednoduché nanášení
- ▶ Vysoká odolnost proti vlhkosti vhodné pro použití v kuchyních a koupelnách
- ▶ Po zaschnutí transparentní
- ▶ Lze aplikovat válečkem A1 nebo špachtlí B2

ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Vhodný na interiérové omítky (EN 18550), sádko-karton, dřevotřískové desky a dřevěné překližky. Povrchy pro aplikaci musí být čisté, suché, porézní materiály zbavené prachu, volných částic, mastnoty, silikonu a všech ostatních kontaminovaných částí, které mohou způsobit problémy s přilnavostí. Nevhodné na povrchy, které jsou permanentně zatíženy vlhkostí zejména z venku, plesnivé stěny a stěny napadnuté lišejníky. Tyto stěny musí být před použitím Metylan Ovalitu TM důkladně vyčištěné a vysušené.

Penetrace podkladu: Barvy na vodní bázi a staré tapety musí být kompletně odstraněny. Stěny natřené disperzními nátěry se nemusí odstraňovat, ale nejdříve musí být otestované kvůli stabilitě. Lakované povrchy musí být obroušené a umyté čistou vodou. Na penetraci doporučujeme použít Metylan Ovalit P Plus. Drsné povrchy se musí nejdříve



zbrousit. Velmi savé povrchy musí být napenetrované v adekvátním pracovním čase. Dřevotřískové desky a překližky musí být ošetřené penetračním nátěrem na bázi rozpouštědel. Pokud jde o neporézní nebo velmi špatně savé materiály, nejdříve se musí aplikovat papírová nebo netkaná podložka kvůli přípravě nasávkového podkladu.

Tapetování:

- ▶ tkané tapety
- ▶ velurové tapety se semišovým efektem
- ▶ lepení textilních obložení, dekorací na stěny
- ▶ sklovláknité tapety

Nepracujte pokud je teplota v místnosti nižší než +18°C, zabráníte tak smršťování a zvlnění způsobené prodloužením doby schnutí a vysoké relativní vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na podklad s použitím válečku. Při pokojové teplotě se může pracovní čas prodloužit přidáním 10 – 20% Metylanu Special přímo do lepidla (poměr zředění: 1:20). Připravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo a přitlačte tapetovacím válečkem shora dolů. Dejte pozor, aby lepidlo neprosáкло na povrch tapety. Tkané tapety se mohou spojit i překrýváním. Tato metoda se používá na tapetování vnějších rohů.

► kovové (pokovované) tapety

► pokovované, plastové fólie s papírovou zadní stranou

Lepidlo aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na podklad s použitím válečku. Nařezané pásy tapet zavěste na stěny, rozviňte a kovovo-papírovou zadní část upevněte na vlhké lepidlo. Vyrovnajte vertikálně a vyhladíte směrem dolů tak, aby nedošlo k překrytí pásů tapety. Na vyhlazení tapet použijte váleček. Výjimkou jsou tenké, kovové tapety, na které je třeba aplikovat lepidlo přímo na tapetu (lepení – do Metylanu Special (1:20) přidejte 20% Metylan Ovalitu TM).

► PVC tapety s tkanou zadní stranou

Tapety nařežte na požadovanou délku s 6 – 10 cm rezervou a každý pás upevněte na horní okraj. Metylan Ovalit TM aplikujte rovnoměrně v tenkých vrstvách na každý pás samostatně malířským válečkem. Tapety položte na mokré lepidlo a vertikálně zarovnejte. Na vyhlazení povrchu tapet použijte plastovou tapetovací špachtli. Pracujte shora dolů, aby jste důkladně odstranili vzduchové bubliny. Při lepení těžkých tapet doporučujeme před zavěšením navlhčit zadní stranu. Nařezané pásy tapet odrolujte a nechejte 30 minut položené v lepidlovém lůžku, které musí být nanesené na povrch ještě před zavěšením. Kvůli velmi strukturované zadní straně doporučujeme lepidlo aplikovat pomocí zoubkované stěrky.

► vinylové tapety

► strukturované vinylové tapety

Na lepení tohoto typu tapet doporučujeme použít Metylan Special +20% Metylan Ovalit TM. Metylan Ovalit TM zvyšuje počáteční přilnavost, zabraňuje natahování/kroucení konců tapet a při následné redekori zabezpečí, že žádná papírová strana po odstranění vinylové části tapety zůstane přilepená k povrchu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pracovní nástroje po použití okamžitě umyjte vodou. Zbytky lepidla ihned odstraňte z umyvadelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	1,0 g/cm ³
Barva:	Bílá, po vytvrdnutí transparentní
Struktura pasty připravené k použití:	Homogenní, hustá
Aplikační teplota:	> +10°C
Pracovní čas:	Až do 30 min., závisí na aplikovaném množství, povrchu a teplotě v místnosti.
Ředění:	Metylan Ovalit TM je připravený k okamžitému použití. Pokud je třeba prodloužit pracovní čas je možné přidat 10 – 20% Metylanu Special.
Stabilita lepeného spoje:	Odolává všem běžným vlivům a zátěžím, které se vyskytují v interiéru.
Hořlavost:	Těžce hořlavý. Certifikát: International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS, 1974) – Marine Professional Association.
Skladování:	12 měsíců na suchém místě a v době uzavřeném obalu, chraňte před mrazem.
Spotřeba:	Cca 200 – 275 g/m ² , závisí na typu tapet. Při nanášení zubovou stěrkou cca 400 g/m ² .
Balení:	750 g, 5 kg, 10 kg

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101

www.metylan.cz